

Materiaal

Opencellig polyurethaan schuimband, geïmpregneerd met brandvertragende kunsthars.

Leveringsvorm

Kleur	antraciet
Verpakking	gecomprimeerde rollen
Type	éénzijdig zelfklevend

Voegdiepte in mm	Voegbreedte in mm	Meter/rol	Meter/doos
12	3-7	8	200
15	5-15	4,5	90

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyurethaan schuimstof
Impregnering		Kunsthars
Dichtheid		90 kg/m ³ (± 8 kg/m ³)
Kleur		antraciet
Kleefsterkte lijmlaag		> 12 N/25 mm
Aantasting/vlekvorming	DIN 52453	PVC/beton/stenen: geen
Weersinvloeden	DIN 18542	BG1
UV-bestendigheid	DIN 53387	Voldoet
Slagregendichtheid	DIN 18542	600 Pa (MPA bau Hannover)
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	c 0,020 dm ³ / s.m
Vervorming (MTV)	NEN 3413	> S 25
Brandgedrag	DIN 4102-1	B1 (MPA- P-NDS04-229)
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612	λ=0,055 W/m.K
Dampdiffusieweerstand	DIN 4108-3	< 0,5 m
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur		0°C tot + 35°C
Houdbaarheid		24 maanden (in de verpakking)
Garantie op functionaliteit		10 jaar fabrikant - eigen verklaring
Productcertificaat	KOMO	K 56717

Vorbereiding

- De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij te zijn.
- Voor het aanbrengen zijn een meetlint, schaar of mes en eventueel houten wigjes benodigd.

Verwerking

- Het voorgecomprimeerde begin-/eindstuk afsnijden.
- Bij verticale voegen onderaan met het plaatsen beginnen. De banden worden stuik gezet.
- Bij het afrollen van het band minstens 1 cm extra nemen.
- De voegzijanten moeten parallel verlopen (max. 3 graden afwijking).
- Het band moet min. 2 mm terugliggend aangebracht worden.
- Natte voegen: TP602 ILLMOD 600 MAX (Universeel Voegenband) kan met houten wiggen worden gefixeerd totdat het band is uitgezet.
- Bij verwerking met verf, lijm en natuursteen, adviseren wij navraag te doen bij de leverancier van de TP602.
- Het band mag niet met oplosmiddelen of agressieve chemicaliën in verbinding worden gebracht.

Gebruikstips kozijnen



TP602

ILLMOD 600 MAX

Universeel Voegenband



Dit geïmpregneerde, voorgecomprimeerde schuimband is bestemd voor de slagregendichte afdichting van voegen en aansluitingen bij kozijnen. Geschikt voor voegbreedten van 3 tot 7 mm en 5 tot 15 mm.

Productvoordelen

- Groter toepassingsgebied
- Eenzijdig zelfklevend t.b.v. de montage
- Slagregendicht tot > 600 Pa.
- Weer- en uv-bestendig
- Dampdoorlatend
- Overschilderbaar met de gangbare watergedragen verfssystemen

- De TP602 mag niet om de kozijnhoeken worden aangebracht. De banden worden stuikend gezet.

Let op

- Op de overgebleven rollen in de geopende doos iets zwaars leggen om het telescoperen te voorkomen.
- Vermijd doorslag van stuwende regen langs aangrenzende materialen.
- Onbehandeld hout of absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden beschermd tegen indringend water voordat de banden worden geïnstalleerd.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com